

Escorene™ Ultra LD 768.MJ Blown

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 768.MJ is a low crystal point copolymer containing 26.2% (mass fraction) vinyl acetate designed for thin film and granulation applications. The resin is used to manufacture very low modulus films with high tensile strength and impact strength.

Главная Информация

Добавка	Стабилизатор тепла
---------	--------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	26.2	wt%	ExxonMobil Method

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------	----------------------	-------------------	-----------------

Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	29.2	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	31.4	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	35.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	34.7	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	450	%	ASTM D882
TD: Fracture	730	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	460	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	38	g	ASTM D1922
TD	460	g	ASTM D1922

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Викат Температура размягчения	48.0	°C	ASTM D1525
-------------------------------	------	----	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	80		ASTM D2457
Haze	2.1	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

Escorene Ultra LD 768.MJ is a low crystal point copolymer containing 26.2% (mass fraction) vinyl acetate designed for thin film and granulation applications. The resin is used to manufacture very low modulus films with high tensile strength and impact strength.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

