

Enable™ 35-05HH

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Enenbao 35-05HH is a metallocene ethylene-hexene copolymer. Enenmene metal polyethylene resin has excellent processing properties and film properties (including tensile resistance, impact resistance and puncture resistance). Easier processing and excellent performance make it a significant replacement for low density polyethylene in a variety of applications, while it also has excellent drafting performance and higher toughness.

Главная Информация			
Добавка	Вспомогательные средства для обработки Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	426	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	519	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	16.9	MPa	ASTM D882
TD: Yield	19.5	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	57.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	47.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	550	%	ASTM D882
TD: Fracture	810	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	< 75	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	19	g	ASTM D1922
TD	610	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	40		ASTM D2457
Haze	14	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

XXXXXXXXXXXXXXXXXX(DD:FDA,EU,HPFB),XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

