Paxon™ AA48-002

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

AA48-002 is a blow molding grade of high density polyethylene copolymer, containing antistatic additives. It has an excellent balance between stress resistance, hardness and impact strength.

Главная Информация	
Добавка	Антистатические свойства
	Стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.948	g/cm³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.22	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	> 200	hr	ASTM D1693
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1240	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение	221	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	122	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

WeChat