

Forprene® 6NE901A80

Thermoplastic Vulcanizate

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Forprene®6NE901A80 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is extrusion or injection molding. Forprene®The main features of 6NE901A80 are: ROHS certification.

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

Furniture

home apps

building applications

Главная Информация			
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Электрическое/электронное применение Электроприборы Мебель Товары для дома Область архитектурного применения Применение в автомобильной области Спортивные товары 		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Литье под давлением 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	20	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	3.40	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	8.40	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	580	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	37.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵ (70°C, 22 hr)	40	%	ASTM D395B
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	

Время сушки	3.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	170	°C
Зона цилиндра 2 температура.	180	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185	°C
Температура матрицы	185	°C

Инструкции по экструзии

Extrusion Head Temperature: 195°C

NOTE

1.	Mouth die c
2.	Mouth die c
3.	Mouth die c
4.	C mould
5.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat