

## SWANCOR Epoxy 978

40% стирол

Ероху; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

### Описание материалов:

Modified Bisphenol A epoxy vinyl ester resin.

Good heat distortion temperature.

Excellent fatigue resistance.

Suitable for compression molding process

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стирол, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Устойчивость к усталости		
	Высокая термостойкость		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	17	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1700	cP	ASTM D2393

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

