

Braskem PP HP 525M

Polypropylene Homopolymer

Braskem

Описание материалов:

HP 525M is a medium fluidity homopolymer developed for the production of transparent tubular water quenched (TWQ) film. It is formulated with high level of slip and anti-blocking agents. Films made with HP 525M show very high transparency, high gloss, good printability after corona treatment and good sealability.

Applications:

Extrusion of Films for flexible packaging of snacks, pasta, bakery, hosiery, shirts, socks.

Processing:

Film Extrusion

Главная Информация	
Добавка	Высокий антиблок Высокое скольжение
Характеристики	Отличная Печатающая способность Хорошая гибкость Высокая антиблокировка Глянцевый Высокое скольжение Гомополимер Средний поток
Используется	Пищевая упаковка Упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзионная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	93		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	20	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	88.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525 ¹
NOTE			

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat