

Cri-Line HF-615

Fluoroelastomer

Cri-Tech, Inc.

Описание материалов:

70% Fluorine terpolymers formulated for much improved chemical resistance. HF compounds are excellent choices for fuel applications, including methanol containing fuels.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Терполимер |
| Используется | Автомобильные Приложения Топливные линии Промышленное применение Вкладыши Применение нефти/газа Уплотнения |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Удельный вес | 1.91 | g/cm ³ |
| Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C) | 80 | MU |
| Содержание фтора | 70 | % |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 60 | |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
|---|----------------------|-------------------|
| Tensile Stress (100% Strain) | 3.53 | MPa |
| Прочность на растяжение | 14.3 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 260 | % |
| Комплект сжатия ¹ (200°C, 22 hr) | 14 | % |

| NOTE | |
|------|-------------|
| 1. | Plied discs |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

