

King Pearl® C Series

Expanded Polystyrene

Loyal Chemical

Описание материалов:

King Pearl® C Series are for high strength applications.

Available variations:

C-MS: 1.0 - 1.6 mm particle size and 15 - 17 g/l foam density.

C-SA: 0.8 - 1.2 mm particle size and 17 - 19 g/l foam density.

C-SB: 0.6 - 0.9 mm particle size and 19 - 24 g/l foam density.

C-S: 0.4 - 0.7 mm particle size and 24 - 33 g/l foam density.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.60	g/cm ³	ASTM D1895

Дополнительная информация			
Blowing Agent: <5.5% PentaneResidual Monomer: <0.3%Moisture Content: <0.5%Aging Time after pre-expansion: 8 - 16 hrPre-expansion: Batch pre-expanderMain Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm ² Chamber Pressure: 0.15 - 0.2 kg/cm ² Heating Time: 60 - 80 secKeeping Time: 10 secCooling Time: 40 - 50 secPre-expansion: Continuous pre-expanderMain Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm ² Chamber Pressure: 0.3 - 0.5 kg/cm ² Chamber Temperature: 98 - 100°C			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

