

HAIPLEN EP100 K10 BA

50% стеклянная бусина

Polypropylene Copolymer

Taro Plast S.p.A.

Описание материалов:

HAIPLEN EP100 K10 BA is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product containing 50% glass beads. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

high liquidity

Copolymer

Chemical coupling

Good dimensional stability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Микро стеклянный шарик, 50% упаковка по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Сополимер Химическая муфта Высокая яркость Термическая стабильность		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.80 - 1.1	%	ASTM D955
Transverse flow	1.0 - 1.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль	3200	MPa	ASTM D790, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	60	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость (1.60 mm)	HB		UL 94
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	650	°C	IEC 60695-2-13

Дополнительная информация

Notched Izod Impact Strength , ISO 180, 23°C: 60 J/m

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 - 80.0	°C
Время сушки	3.0	hr
Температура обработки (расплава)	200 - 220	°C
Температура формы	40.0 - 60.0	°C
Скорость впрыска	Fast	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

