

INEOS LLDPE LL6130AA

Linear Low Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

LL6130AA is particularly suitable for high performance cast stretch film applications, in particular as a core layer in co-extruded structures.

LL6130AA is a linear low density polyethylene copolymer containing hexene (C6) as the comonomer.

It offers the following properties:

High output rates

Excellent overall film appearance and surface finish

Very good puncture resistance

We recommend that you consult your INEOS O&P Europe technical representative for further advice on the use of LL6130AA.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Хорошая поверхность
	Гексен-комномер
	Стойкий к проколу
Используется	Литая пленка
	Пленка
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка
	Кокструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183/D
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	20	µm	
Модуль растяжения			ISO 527-3/150
1% Secant, MD : 20 µm	90.0	MPa	
1% Secant, TD : 20 µm	110	MPa	
Прочность на растяжение			ISO 527-3/150
MD : 20 µm	33.0	MPa	
TD : 20 µm	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3/150

MD : Break, 20 µm	600	%	
TD : Break, 20 µm	750	%	
Ударное падение Dart (20 µm)	160	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 20.0 µm	94.1	kN/m	
TD : 20.0 µm	219.7	kN/m	
Puncture Resistance	300000	J/m	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 20.0 µm)	93		ASTM D2457
Haze (20.0 µm)	1.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	240 to 280	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

