

FLEXCHEM™ 6551-02

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

FLEXCHEM™ 6551-02 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of FLEXCHEM™ 6551-02 include engineering/industrial parts, medical/healthcare, food contact applications and hose/tubing.

Characteristics include:

Plasticized

Good Flexibility

Good Mold Release

Non-Toxic

Wear Resistant

| Главная Информация | |
|--------------------|------------------------------------|
| Добавка | Пластификатор |
| Характеристики | Прочный |
| | Хорошая гибкость |
| | Хороший выпуск пресс-формы |
| | Не-фталатный пластификатор |
| | Нетоксичный |
| Используется | Прокладки |
| | Медицинские/медицинские приложения |
| | Детали Насоса |
| | Трубка |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг |
| | USP класс VI |
| Внешний вид | Полупрозрачный |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.19 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-100% Secant | 5.71 | MPa | ASTM D638 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Прочность на растяжение | 15.4 | МПа | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 360 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект сжатия (23°C, 22 hr) | 43 | % | ASTM D395 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat