

Huaфон HF-3065D

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Injection molding

Characteristics: Excellent physical properties, Abrasion resistance, Easy processing, Fast de-molding, Cold/Heat resistance, Great transparency

Applications: (Transparent) Footwear, Sealing ring, Accessories, Protective gear, Cell-phone cover, Automotive, Compounding

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая технологичность Высокая четкость Низкая термостойкость Средняя термостойкость
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение Обувь Оборудование для безопасности
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	67	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Abrasion	70	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	25.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	46.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412
Tear Strength	275	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

