

DIOSHY® XP-855

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer + SBS

DIOSHY Co.,Ltd.

Описание материалов:

DIOSHY® XP-855 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer + SBS (SEBS+SBS) material. It is available in Asia Pacific.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.916 | g/cm ³ | JIS K6301 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | JIS K7210 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 55 | | JIS K6301 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | JIS K6310 |
| 100% Strain | 1.08 | MPa | |
| 300% Strain | 0.686 | MPa | |
| Прочность на растяжение | 3.43 | MPa | JIS K6310 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 620 | % | JIS K6310 |
| Tear Strength | 22 | kN/m | JIS K6310 |
| Комплект сжатия (23°C, 22 hr) | 13 | % | JIS K6301 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat