

Fluoroplex X 50 - GML

50% порошок из нержавеющей стали

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

Описание материалов:

Fluoroplex X 50-GML is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 50% stainless steel powder filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Порошковый наполнитель из нержавеющей стали, 50% наполнитель по весу
Характеристики	Низкий уровень жидкости
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.30 - 3.40	g/cm ³	Internal method
Сжатие-Спекание	1.1 - 2.1	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	68 - 73		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	160	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Code: 010004101		

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	49.0 - 58.8	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

