

Karina NATURAL PVC COMPOUND V-150 LT

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

UV RESISTANT PVC COMPOUND (NON FLAME OR OIL RESISTANT).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.33 to 1.39	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.810 to 2.19		ME 12
Цвет b	6.17 to 9.17		ME 12
Color L	87.7 to 90.7		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 30	%	UL 1581
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	UL 1581
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	89 to 93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 14.7	MPa	UL 1581
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	UL 1581
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 10.8	MPa	UL 1581
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	UL 1581
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 136°C		
3.	Aged in Air for 168 hr at 136°C		
4.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

