

Hy-Vin® XH79214

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description: Flexible PVC medical extrusion compound - TOTM Plasticised

Colour: Clear and Tints

Application: Extraction Resistant Tubing

Specification: When extruded under appropriate conditions material expected to comply with requirements of BS2463, Freedom from Toxicity, chemical toxicity requirements of European Pharmacopoeia monograph 3.1.2 and US Pharmacopoeia biological tests for plastics.

Form: Granules

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Не-фталат-тотм пластификатор Нетоксичный		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Трубка		
Рейтинг агентства	BS 2463 EP монография 3.1.2		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.19	g/cm ³	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	68		BS 2782
BS мягкость-BSS °	56		BS 2782
Холодная гибкость	-36	°C	BS 2782
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	17.6	MPa	BS 2782
Удлинение при растяжении ³ (Break)	370	%	BS 2782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	145	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	170	°C	

NOTE

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Clear42, varies with colour |
| 2. | 500 mm/min |
| 3. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat