

Hostacom TKC 285N G22361

10% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TKC 285N is an UV stabilised, 10 % mineral filled polypropylene copolymer for injection moulding. It combines a good flowability with excellent stiffness/impact properties. The grade has been specifically designed for interior trim applications with high impact requirements by keeping good scratch resistants.

| Главная Информация | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 10% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хороший поток | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая поверхность | | |
| | Высокая ударопрочность | | |
| | Средний блеск | | |
| Устойчивость к царапинам | | | |
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| | Автомобильная внутренняя отделка | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.970 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 16.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Флукторный модуль-Сектант | 1150 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | | | ISO 180/1A |
| -40°C | 6.0 | kJ/m ² | |
| 23°C | 45 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 82.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 47.0 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

