

Generic SMA

Styrene Maleic Anhydride

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic SMA

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.05 to 1.17	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.60	g/cm ³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (240°C/10.0 kg)	20 to 22	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	129 to 160	°C	DSC
Викат Температура размягчения	110 to 160	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat