

LARIPUR® LPR 72D25

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

COIM S.p.A.

Описание материалов:

LARIPUR®LPR 72D25 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is injection molding.

LARIPUR®The main features of LPR 72D25 are:

Good toughness

Good tear strength

Главная Информация			
Характеристики	Прочность при низкой температуре Хорошая прочность на разрыв Хорошая прочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	530	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	25.3	MPa	ASTM D412
100% strain	27.7	MPa	ASTM D412
300% strain	30.3	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	72.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	320	%	ASTM D412
Tear Strength	228	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	185	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация

Abrasion loss, DIN 53516: 40 mm³Tosion Test, ASTM D 1043, 20° C: 125 MPaTosion Test, ASTM D 1043, -20° C: 500 MPaImpact Test, ASTM D 256, -20° C: 3.5 KJ/m²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

