

## Styropek® P 340H

Expanded Polystyrene

Styropek S.A. de C.V.

### Описание материалов:

Styropek® P 40 products can be used in a wide variety of applications including protective packaging, food boxes, fish boxes, ice boxes and seedling trays.

Styropek® P 40 is an expandable polystyrene (EPS) in spherical beads which contains a min. of 4.4% and a max. of 5.8 %wt pentane as blowing agent. Do not contain chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons compounds. Contains a maximum of 1000 ppm of residual monomer and 0.5% as maximum of total moisture.

All sizes present a bulk density of approximately 42 lb/ft<sup>3</sup> (670 kg/m<sup>3</sup>).

Styropek® P 40 products are compatible with many anti-stat, mineral oils and colors additives added during the processing.

Intended uses

Shape molding applications, mid-range density with excellent fusion, regrind absorption and short cycle time.

Главная Информация		
Добавка	Пенообразователь (от 4 до 6%) 2	
Характеристики	Перерабатываемые материалы Пенопласт	
Используется	Упаковка Пена Контейнер	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 178,3010	
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS	
Формы	Сфера	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	0.67	g/cm <sup>3</sup>
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Bead Size (600.0 to 1180.0 µm)	> 97	%
Расширенная плотность	16.0 - 32.0	kg/m <sup>3</sup>
Остатки мономера		ppm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

