

ELASTOSIL® R 750/50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость
Используется	Уплотнение
	Высокотемпературные приложения
	Промышленное применение
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	49		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.4	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	520	%	DIN 53504
Комплект сжатия	22	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	26.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	51	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

