

SynPlast™ DOP-FM

Di (2-ethylhexyl) Phthalate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Branched C8 phthalate ester

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.978 to 0.984	g/cm ³	ASTM D4052
Кислотный номер-Максимум	0.07	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет ²	20		ASTM D1209
Содержание эфира-Минимальный	99.4	wt%	ASTM D3465
Молекулярный вес ³	390		
Давление пара (200°C)	1.60E-4	MPa	
Вязкость-Кинематографический (25°C)	58.0	cSt	ASTM D445
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Налейте точку	-47	°C	
Индекс преломления (25°C)	1.4852		

NOTE	
1.	25/25°C
2.	Pt-Co Scale, Maximum
3.	Theoretical

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

