

## DENILUB Y 00U 0Si M

Polyamide 66

Vamp Tech

### Описание материалов:

PA 66 unfilled with silicon impact modified.

Главная Информация	
Добавка	Модификатор удара Силиконовая смазка
Характеристики	Модификация удара Смазка

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	55.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 40	%	ASTM D638
Коэффициент трения			ASTM D1894
Dynamic	0.25		
Static	0.27		
Коэффициент износа <sup>1</sup>	40.0	10 <sup>-10</sup> m <sup>3</sup> h/N·m·h	

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	5.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
Незубчатый изод ударная прочность	No Break		ISO 180

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648A
Викат Температура размягчения	205	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>

  

NOTE	
1.	Thrust Washer
2.	Loading 2 (50 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

