

## Generic Polyolefin, Unspecified - Mineral

Минеральный

Polyolefin

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Polyolefin, Unspecified - Mineral  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.989 to 1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17 to 35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	16.0 to 21.7	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1320 to 2040	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	30 to 45	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	44 to 50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	49.0 to 56.1	°C	ISO 75-2/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

