

Monprene® CP-18280 (PRELIMINARY DATA)

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

The Monprene CP-18200 Unfilled, High Flow Series of thermoplastic elastomer compounds, with good UV resistance, available in NAT or colors, from 40 to 80 Shore A, are designed specifically for EU consumer product applications requiring a soft, rubber-like feel. Monprene CP-18280 is a medium hardness, low density grade that is suitable for injection molding.

Главная Информация

Характеристики	Низкий удельный вес Без наполнителей Низкая плотность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая производительность формования Хорошая гибкость Хорошая окраска Хорошая адгезия Высокая яркость Хорошая химическая стойкость Хорошая прочность Средняя твердость
Используется	Ручка Формовочная форма для облицовки Штепсельная Вилка Втулка Шайба Шайба Кожаный чехол Мягкое Сенсорное приложение Мягкая ручка Универсальный Замена резины Применение потребительских товаров Ручка
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Полупрозрачный

Доступные цвета

Формы	Частицы
-------	---------

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	0.890	g/cm ³	ISO 1183
-----------	-------	-------------------	----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	80		ISO 868
--------------------------------------	----	--	---------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress			ISO 37
----------------	--	--	--------

100% strain	3.90	MPa	ISO 37
-------------	------	-----	--------

300% strain	4.80	MPa	ISO 37
-------------	------	-----	--------

Прочность на растяжение (Break)	6.70	MPa	ISO 37
---------------------------------	------	-----	--------

Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ISO 37
----------------------------------	-----	---	--------

Комплект сжатия			ISO 815
-----------------	--	--	---------

23°C, 22 hr	39	%	ISO 815
-------------	----	---	---------

70°C, 22 hr	62	%	ISO 815
-------------	----	---	---------

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Видимая вязкость (200°C, 206 sec ⁻¹)	101	Pa·s	ISO 11443
--	-----	------	-----------

Юридическое заявление

The information and recommendations contained in this bulletin are, to the best of our knowledge, accurate and reliable but no guarantee of their accuracy is made. All products are sold upon condition that purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for their particular purposes and uses and purchaser assumes all risks and liability for the results of use of the products, including use in accordance with seller's recommendations. Nothing in this bulletin constitutes permission or a recommendation to practice or use any invention covered by any patent owned by this company or others. There is no warranty of merchantability and there are no other warranties for the products described. For detailed Product Stewardship information, please contact us. Any product of Teknor Apex, including product names, shall not be used or tested in medical or food contact applications without the prior written acknowledgement of Teknor Apex as to the intended use. Please note that some products may not be available in one or more countries.

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура	120 - 160	°C
--------------------	-----------	----

Средняя температура	160 - 230	°C
---------------------	-----------	----

Передняя температура	180 - 230	°C
----------------------	-----------	----

Температура сопла	180 - 230	°C
-------------------	-----------	----

Температура обработки (расплава)	180 - 230	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	15 - 50	°C
-------------------	---------	----

Скорость впрыска	Fast	
------------------	------	--

Back Pressure	0.500 - 1.50	MPa
---------------	--------------	-----

Screw Speed	50 - 100	rpm
-------------	----------	-----

Подушка	3.00 - 25.0	mm
---------	-------------	----

Инструкции по впрыску

Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 65°C (150°F). Low holding pressure is recommended

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

