

Mytex® AS172L-01US

Compounded Polypropylene

Mytex Polymers

Описание материалов:

AS172L-01US is a compounded rubber modified polypropylene with good impact and excellent material flow properties. This product is available in Generic Black for full paint applications and in Natural or Pre-Colored for mold-incolo and/or partial paint applications.

Key Applications:

Bumper Fascias and other Exterior Parts

OEM/Customer

General Motors

Главная Информация			
Добавка	Резина		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Высокий поток		
	Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильный бампер		
	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Черный		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (230°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ²			ISO 294-4
--	6.0E-3	%	
82°C, 1 hr	7.0E-3	%	
121°C, 1 hr	8.0E-3	%	
Содержание золы (600°C)	19.0	wt%	ISO 3451-1A
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Аккорд ³	1700	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	45	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	50.0	°C	ISO 75-2/A

NOTE

1. Procedure B
2. 48 hrs after molding
3. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

