

## Generic PBT - Stainless Steel Fiber

Волокно из нержавеющей стали

Polybutylene Terephthalate

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT - Stainless Steel Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация                 |                              |                   |                 |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование            | Волокно из нержавеющей стали |                   |                 |
| Физический                         | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                       | 1.30 - 1.72                  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (23°C)    | 0.30 - 2.0                   | %                 | ASTM D955       |
| Механические                       | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C)           | 2720 - 3250                  | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль (23°C)           | 1930 - 2800                  | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (23°C)           | 55.2 - 91.4                  | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                        | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)        | 37 - 39                      | J/m               | ASTM D256       |
| Незубчатый изод Impact (23°C)      | 270 - 1200                   | J/m               | ASTM D256       |
| Электрический                      | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 3.0 - 5.3E+5                 | ohms              | ASTM D257       |
| Инъекция                           | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура формы                  | 72.5 - 90.6                  | °C                |                 |
| Инструкции по впрыску              |                              |                   |                 |

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT - Stainless Steel Fiber This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

