

TEREZ ABS/PC Blend 2000 UV

Polycarbonate + ABS

TER HELL PLASTIC GMBH

Описание материалов:

PC/ABS Blend with good heat resistant, high impact strength, low inclination to brittle failure and UV resistant.
For all kind of injection moulding parts.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая ударопрочность Средняя термостойкость | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.12 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (250°C/5.0 kg) | 33 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 60 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 105 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 120 | °C | ISO 306/B50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

