

Huaфон HF-1280AX

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Injection molding

Characteristics: Excellent physical properties, Abrasion resistance, Low temperature flexibility

Applications: Safety shoe sole, Accessories, Over-molding, Compounding, Footwear, Cell-phone cover, Castor, Protective gear, Automotive etc.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Гибкость при низкой температуре
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение Обувь Инжекционный метод литья
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	81	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Abrasion	100	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.30	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	23.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength	96.0	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

