

ELASTOSIL® E 50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Household Appliances, Household Appliances

Small Appliances, Household Appliances

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность			
--	1.07	g/cm ³	ISO 1183
--	1.08	g/cm ³	DIN 53217
Вязкость	50	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	10.0 to 15.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	35		DIN 53505
Прочность на растяжение	3.60	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	350	%	DIN 53504
Tear Strength	3.50	kN/m	ASTM D624B

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

