

Sinpolene CPP2020

20% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinpolene CPP2020 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material filled with 20% calcium carbonate. It is available in Asia Pacific for injection molding.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| UL YellowCard | E142591-223222 | | |
| Наполнитель/армирование | Карбонат кальция, 20% наполнитель по весу | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.04 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.0 to 1.4 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 27.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 180 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1350 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 28.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 72 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 104 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 146 | °C | ASTM D1525 ¹ |
| NOTE | | | |
| 1. | Loading 1 (10 N) | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

