

SIBUR Synthetic Rubber BR-1203 Ti Grade B

High Cis Polybutadiene Rubber

SIBUR, LLC

Описание материалов:

Polybutadiene synthetic rubber BR-1203 Ti (at least 90% of 1,4-cis-bonds) is essentially a polymerization product of butadiene in solution. The polymer contains no nitrosamines and substances that may become a source of nitrosamines.

Product characteristics: Appearance - bale of white to light-yellow color; weight of a bale - (30 ± 1) kg; packing - a metal container, a plastic container; shelf life - one (1) year since the date of manufacture.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант-1 шт.		
Внешний вид	Белый		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	41 to 49	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.30	%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.80	%	ASTM D5668
Реометр MDR 2000 ¹			ASTM D5289
Maximum Torque (MH) : 160°C	16.5 to 19.5	dNm	
Minimum Torque (ML) : 160°C	3.00 to 4.00	dNm	
Prevulcanization start time (ts1) : 160°C	1.8 to 3.2	min	
Time to 50% vulcanization (T'50) : 160°C	4.5 to 8.0	min	
Time to 90% vulcanization (T'90) : 160°C	8.0 to 10.5	min	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	8.80	MPa	ASTM D3189
Прочность на растяжение (Yield)	11.0	MPa	ASTM D3189
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D3189

NOTE

1. deformation of 0.5°, MH at 30 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

