

Propafilm™ FFX100

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film with a fast seal coating on one side and an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC) on the other side.

FFX85/100/125 are suitable for use as a single film or in laminate structures for horizontal form-fill-seal packaging especially in the bakery and cookie markets, requiring strong seals and excellent seal integrity.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Отличная Печатающая способность Ароматизатор и арома-барьер Приемлемый пищевой контакт Газовый барьер Хорошее тепловое уплотнение Высокая прочность Низкое поглощение воды Влагозащитный барьер Оптика Очень широкий диапазон уплотнения 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты 		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.9	%	
Flow : 129°C, 1 min	8.6	%	
Across Flow : 121°C, 1 min	1.4	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	2.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic, Fast Seal/Fast Seal	0.50		
vs. Itself - Dynamic, PVdC/PVdC	0.30		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность уплотнения ¹	0.19	N/mm	Internal Method

Температура инициализации уплотнения ²	65.6 to 146	°C	Internal Method
Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.16	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	3.6	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Датчик пленки	100		Internal Method
Выход	40.9	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	100		ASTM D2457
Haze ³	2.5	%	ASTM D1003

NOTE

1.	212°F; 1secs; 60psi; Fast Seal Surface
2.	0.1secs; 60psi, Fast Seal Surface
3.	Wide angle, 2.5°

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat