

Manner Flexible PVC X3591

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free PVC/NBR tubing and profile extrusion compound with oil resistance. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Маслостойкий
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.26 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
--------------	--------------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра			ASTM D2240
---------------------	--	--	------------

Shore A	84		
---------	----	--	--

Shore A, 15 sec	78		
-----------------	----	--	--

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение			ASTM D638
-------------------------	--	--	-----------

0.762 mm	23.4	MPa	
----------	------	-----	--

100% Strain, 0.762 mm	11.3	MPa	
-----------------------	------	-----	--

Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	360	%	ASTM D638
--	-----	---	-----------

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Изменение прочности на растяжение (70°C, 168 hr, in Oil)	2.0	%	ASTM D471
--	-----	---	-----------

Изменение максимального удлинения (70°C, 168 hr, in Oil)	-11	%	ASTM D471
--	-----	---	-----------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

