

## FERREX® GPP35CN

36% Карбонат Кальция

Polypropylene

Ferro Corporation

### Описание материалов:

FERREX® GPP35CN is a Polypropylene material filled with 36% calcium carbonate. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of FERREX® GPP35CN are:

Good Processability

High Gloss

Impact Resistant

Typical application of FERREX® GPP35CN: Household Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 36% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая технологичность		
	Глянцевый		
Используется	Оборудование для газонов и сада		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.2 to 1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	33	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	42.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	530	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (3.18 mm)	5.65	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	107	°C	

1.8 MPa, Unannealed	60.0	°C
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	93.3	°C
Время сушки	2.0 to 3.0	hr
Задняя температура	199 to 204	°C
Средняя температура	204 to 210	°C
Передняя температура	210 to 216	°C
Температура сопла	216 to 221	°C
Температура формы	46.1 to 60.0	°C
Back Pressure	0.138 to 0.345	MPa
Screw Speed	100 to 150	rpm
Тонаж зажима	2.8 to 4.1	kN/cm <sup>2</sup>
Отношение винта L/D	20.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

