

MOSTEN TL 003

Polypropylene Homopolymer

UNIPETROL RPA

Описание материалов:

Polypropylene Mosten TL 003 is a UV-stabilized homopolymer, intended for production of monoaxially orientated tapes, twines and ropes for final applications requiring resistance to UV radiation.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Гомополимер
Используется	Веревка Лента Шпагат
Рейтинг агентства	EC 1935/2004 EC без 10/2011
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1600	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	57.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	158	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

