

## EVATHENE® UE508

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

USI Corporation

### Описание материалов:

EVATHENE UE508 is an EVA copolymer especially developed for powder coating and hot melt adhesion for non-woven fabric. A combination of high flow and low melting temperature gives EVATHENE UE508 good processability for powder coating and easy ironing in adhesion applications. Strong adhesion of EVATHENE UE508 provides the excellent peel strength of non-woven fabric.

EVATHENE UE508 also possesses excellent water resistance which makes the non-woven fabric adhered with EVATHENE UE508 better water repellent and less deformable and thus raises the value of its product.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая адгезия Хорошая технологичность Высокий поток Влагостойкий		
Используется	Клеи Ткани Нетканые материалы		
Метод обработки	Покрытие Термоактивный клей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	85	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	8.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	7.85	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	70.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	96.0	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

