

## LNP™ THERMOCOMP™ RFB53XXZ compound

25% стеклянный шарик; 15% стекловолокно

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

LNP THERMOCOMP RFB53XXZ is a compound based on Nylon 66 resin containing 15% Glass Fiber, 25% Glass Bead.

Also known as: LNP\* THERMOCOMP\* Compound RF-1008 MG

Product reorder name: RFB53XXZ

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 25% наполнитель по весу Стекловолокно, 15% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	0.40 to 0.70	%	
Across Flow : 24 hr	0.90 to 2.0	%	
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.63	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.95	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- <sup>1</sup>	8450	MPa	ASTM D638
--	8110	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield <sup>2</sup>	124	MPa	ASTM D638
Yield	125	MPa	ISO 527-2/5
Break <sup>3</sup>	115	MPa	ASTM D638
Break	124	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Yield <sup>4</sup>	2.6	%	ASTM D638
Yield	2.6	%	ISO 527-2/5
Break <sup>5</sup>	2.7	%	ASTM D638
Break	2.7	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span <sup>6</sup>	7320	MPa	ASTM D790

-- <sup>7</sup>	7050	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	183	MPa	ISO 178
Yield, 50.0 mm Span <sup>8</sup>	186	MPa	ASTM D790
Break, 50.0 mm Span <sup>9</sup>	186	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact			
23°C	37	J/m	ASTM D256
23°C <sup>10</sup>	4.4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	500	J/m	ASTM D4812
23°C <sup>11</sup>	33	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	7.70	J	ASTM D3763
--	2.10	J	ISO 6603-2
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	256	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span <sup>12</sup>	253	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	241	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span <sup>13</sup>	234	°C	ISO 75-2/af
CLTE			
Flow : -30 to 30°C	4.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	8.4E-5	cm/cm/°C	
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.15 to 0.25	%	
Задняя температура	266 to 277	°C	
Средняя температура	282 to 293	°C	
Передняя температура	293 to 304	°C	
Температура обработки (расплава)	282 to 304	°C	
Температура формы	93.3 to 110	°C	
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa	
Screw Speed	30 to 60	rpm	
<b>NOTE</b>			
1.	50 mm/min		
2.	Type I, 5.0 mm/min		

3.	Type I, 5.0 mm/min
4.	Type I, 5.0 mm/min
5.	Type I, 5.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	1.3 mm/min
9.	1.3 mm/min
10.	80*10*4
11.	80*10*4
12.	80*10*4 mm
13.	80*10*4 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

