

# Axiall PVC 12805

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

## Описание материалов:

General purpose, 75 C rated non-lead stabilized jacket compound with good low temperture performance and 720 hour sunlight resistance. UL recognized component for 720 hour sunlight resistance in all colors

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Низкое (нет) Содержание свинца Низкая термостойкость Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух Общее назначение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	6.89	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	15.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>2</sup> (100°C, 240 hr)	-15	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-35.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177	°C	
NOTE			
1.	100% strain		
2.	30 mil slabs		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

