

ELASTOSIL® R 570/50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Electrically Conductive Rolls, Printing Industry

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Electrically Conductive Rollers, Plastics and Rubber Processing

Electrically Conductive Rollers, Printing Industry

Sportswear & Leisurewear, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Instrumentation & Control Cables, Cable Industry

Главная Информация	
Характеристики	Проводящий Электропроводящий
Используется	Уплотнение Промышленное применение
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.10	g/cm ³	DIN 53479

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	49		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.70	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	370	%	DIN 53504
Комплект сжатия	37	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	16.0	kN/m	ASTM D624B
Сопротивление громкости	7.4	ohms-cm	DIN IEC 93

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

