

Nipol® LX854E

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Stronger self-crosslinking than LX852B. Low formaldehyde.

Soft type.

Applications

Non-woven fabrics for wood floor cushions, resin cottons, and clothing.

Fabric labels(care instruction labels), and canvases (impregnated).

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Crosslinkable Мягкий
Используется	Ткани Этикетки Нетканые материалы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	25	mPa·s
РН	6.5	
Поверхностное натяжение	27	mN/m
Общее количество твердых веществ	45	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-10.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

