

Moldex® QS985A/M151

Polyolefin

Mitsubishi Chemical Corporation

Описание материалов:

Moldex® QS985A/M151 is a Polyolefin material. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Moldex® QS985A/M151: Crosslinkable.

Typical application of Moldex® QS985A/M151: Hose/Tubing

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable		
Используется	Шланг Трубка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.870	g/cm ³	ISO 1183
Содержание геля ¹ (120°C)	88	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	68		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield, 23°C	2.20	MPa	
Yield, 80°C	0.500	MPa	
Break, 23°C	16.0	MPa	
Break, 80°C	1.80	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Break, 23°C	650	%	
Break, 80°C	780	%	

NOTE

1. In Xylene, 20 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

