

Novamid® 1013CH5-2

Polyamide 6

DSM Engineering Plastics

Описание материалов:

Novamid® 1013CH5-2 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific for injection molding. Primary attribute of Novamid® 1013CH5-2: Good Processability.

Главная Информация				
Характеристики	Хорошая плавность			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow	1.2	--	%	
Flow	1.1	--	%	
Номер вязкости	138	--	cm ³ /g	ISO 307
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2800	--	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	85.0	--	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	15	--	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2800	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	111	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.6	--	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break	--		ISO 179
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	166	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	76.0	--	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	--	2.0E+14	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+15	--	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	26	--	kV/mm	IEC 60243-1

Относительная проницаемость		IEC 60250		
100 Hz	4.00	--		
1 MHz	4.00	--		
Коэффициент рассеивания		IEC 60250		
100 Hz	0.011	--		
1 MHz	0.022	--		
Comparative Tracking Index	600	--	V	IEC 60112
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	80.0		°C	
Время сушки	4.0 to 8.0		hr	
Задняя температура	230 to 235		°C	
Средняя температура	235 to 250		°C	
Передняя температура	240 to 260		°C	
Температура сопла	240 to 270		°C	
Температура обработки (расплава)	240 to 275		°C	
Температура формы	50.0 to 80.0		°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast			
Back Pressure	3.00 to 10.0		MPa	
Коэффициент сжатия винта	2.5:1.0			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat