

DuPure® TU 76 V

Polypropylene Impact Copolymer

Ducor Petrochemicals BV

Описание материалов:

Description

DuPure TU 76 V is a heterophasic polypropylene copolymer. The product shows a very high fluidity and a good impact resistance.

Applications

DuPure TU 76 V is suitable for: thin-walled packaging, housewares.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Высокий поток</p> <p>Сополимер удара</p>		
Используется	<p>Товары для дома</p> <p>Тонкостенная упаковка</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 1907/2006 (REACH)</p> <p>EC 1935/2004</p> <p>EN 71-3</p> <p>EC 10/2011</p> <p>EC 2000/53/EC</p> <p>EC 2002/96/EC (WEEE)</p> <p>EC 2005/84/EC</p> <p>EC 94/62/EC</p> <p>FDA 21 CFR 177,1520 (a) 3 (i)</p> <p>FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a</p>		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	48	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 132/30)	44.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	950	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	19.0	MPa	ISO 527-2/50

Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	5.0	%	
Break	> 50	%	
Модуль сдвига			ISO 6721-2
	500	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	4.0	kJ/m ²	
-20°C	4.5	kJ/m ²	
0°C	9.0	kJ/m ²	
23°C, Partial Break	20	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	130	kJ/m ²	
-20°C	150	kJ/m ²	
0°C	No Break		
23°C	No Break		
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-30°C	4.5	kJ/m ²	
-20°C	5.5	kJ/m ²	
0°C	9.0	kJ/m ²	
23°C, Partial Break	18	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	78.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	48.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	142	°C	ISO 306/A
--	56.0	°C	ISO 306/B
Температура плавления (DSC)	163	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

