

## STERLENE™ HMU234

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

R&P; (Pte.) Ltd.

### Описание материалов:

STERLENE™ HMU234 is a black mineral filled compounded polyolefin grade showing high stiffness, high heat resistance, low emission and low odor for underhood application.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Высокая жесткость		
	Низкий уровень выбросов		
	Низкий и без запаха		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильная крышка под капот		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	12.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант (23°C)	3200	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Yield, 23°C)	34.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Complete Break)	3.4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	64.0	°C	ISO 75-2/Af
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	190 to 240	°C	

Температура формы	25.0 to 60.0	°C
-------------------	--------------	----

## NOTE

1. Procedure B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

