

SEQUEL® 1718 FP NAT

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1718 FP NAT medium high melt flow, medium high flexural modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of properties.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель
Характеристики	Средняя степень жидкости
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Плотность ¹ (23°C)	1.05	g/cm ³
-------------------------------	------	-------------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min
---	----	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
--------------	----------------------	-------------------

Прочность на растяжение ² (Yield, 23°C)	20.0	MPa
--	------	-----

Флекторный модуль ³ (23°C)	1600	MPa
---------------------------------------	------	-----

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	89.0	°C
---	------	----

NOTE	
------	--

1.	Method A
----	----------

2.	50 mm/min
----	-----------

3.	2.0 mm/min
----	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

