

Epoxies, Ect. 10-3062

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

10-3062 is a room temperature curing, two component, epoxy potting compound and adhesive. The 10-3062 provides good water resistance, adhesion, and toughness. It is packaged in the convenient TriggerBond® dual barrel cartridge system.

The 10-3062 Epoxy System meets the Food and Drug Administration (FDA) regulations permitting use in "indirect" food contact applications. The raw materials used in the products comply with the FDA regulations of Title 21 Code of Federal Regulations under Sections 175.105 and 175.300.

Benefits:

Excellent adhesion

Excellent chemical and corrosion resistance

Excellent electrical insulation

Главная Информация		
Характеристики	<p>Электрически изолирующий</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Низкое поглощение воды</p>	
Используется	<p>Клеи</p> <p>Приложения для обслуживания пищевых продуктов</p> <p>Неспецифические пищевые приложения</p>	
Рейтинг агентства	<p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,300</p>	
Внешний вид	Прозрачный янтарь	
Метод обработки	Полировка	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	2.14	МПа
Flexural Strength	95.1	МПа
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Peel Strength ¹	1050	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	24000	сР
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		

-- 2	Amber	
-- 3	Clear/Transparent	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	100	
Part B	50	
Плотность (25°C)	1.09	g/cm ³
Время отверждения		
104°C	0.25	hr
66°C	1.0	hr
25°C	24	hr
Срок службы горшка ⁴ (25°C)	80	min
Срок годности (10°C)	12	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по сухе (Shore D)	82	
Прочность на растяжение	57.2	MPa
Удлинение при разрыве	4.9	%
Compression Strength	228	MPa
Относительная проницаемость (120 Hz)	2.70	
Сопrotивление громкости	1.7E+15	ohms-cm
Коэффициент рассеивания (120 Hz)	3.0E-3	

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | Steel |
| 2. | Part B |
| 3. | Part A |
| 4. | 100 grams |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

