

Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of Unipren® Elastomers A3 PRTA010 65A IM06S1 UP338 are:

Chemical Resistant

Good Processability

Good UV Resistance

Typical applications include:

Consumer Goods

Household Applications

Tools

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к озону Мягкий | | |
| Используется | Товары для дома Электропитание/другие инструменты Игрушки | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.980 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 2.0 to 3.0 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 62 to 68 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress ¹ | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 2.00 | MPa | |
| 300% Strain | 3.00 | MPa | |
| Прочность на растяжение ² (Break) | 7.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | > 600 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ⁴ | 40.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Комплект сжатия (70°C, 22 hr) | 55 | % | ASTM D395B |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|----|
| Температура сушки | 80.0 | °C |
| Время сушки | 2.0 | hr |
| Температура обработки (расплава) | 170 to 190 | °C |
| Температура формы | 20.0 to 50.0 | °C |

NOTE

1. Die C
2. Die C
3. Die C
4. Die B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat