

Styropor® P 426 C

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Application

For the production of expanded foam moldings having a wall thickness of at least 6 mm at particularly short cycle times.

Product description

Expandable polystyrene (EPS) (blowing agent: pentane).

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2	
Характеристики	Цикл быстрого формования	
Используется	Пена	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	0.02	g/cm ³
Анализ сита		
< 300.0 µm	< 3.0	%
300.0 to 800.0 µm	> 92	%
> 800.0 µm	< 5.0	%
Старение-Промежуточный	4.0 to 24.0	hr
Bead Size	400.0 to 700.0	µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

