

Eleme NGC040I

Polypropylene Impact Copolymer

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

NGC040I Impact copolymer Polypropylene resin manufactured by IEPL using Spheripol Process know-how from Basell,Italy. It is a general purpose grade which can be used in different injection molding applications i.e. Crates, Luggage, Furniture, Auto-components, Bobbins etc.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Жесткий, высокий Сополимер удара Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Универсальный		
Используется	Упаковка Промышленное применение Мебель Кожаный чехол Применение в автомобильной области Универсальный Катушка Жесткая упаковка Загрузочная коробка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 45	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1200	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	23°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

